

Die bei den übrigen Versuchsreihen beobachteten mittleren Knicklasten sind neben der bereits angeführten Knicklast der 1. Versuchsreihe in Tafel 7 enthalten. Außerdem sind in dieser Tafel noch die Knicklasten zusammengestellt, die sich einestils aus Gl. 8a mit dem für die jeweilige Versuchsreihe nach Abb. 3 in Betracht kommenden Beiwert  $a$  sowie mit dem Beiwert  $a = 1000$ , andernteils aber mit  $E_b = 140\,000 \text{ kg/cm}^2$  und  $n = 15$  errechnen.

Tafel 7. Vergleich zwischen rechnermäßiger und tatsächlicher Knicklast.  
(Nach Versuchen von Bach.)

Versuchsreihe . . . . .	1	2	3
Bewehrung . . . . .	4 $\varnothing$ 30 mm	4 $\varnothing$ 20 mm	4 $\varnothing$ 30 mm
$\sigma_{w_{90}}$ . . . . . in $\text{kg/cm}^2$	360	376	283
Tatsächliche Knicklast . . . . . in t	290	270	233
Aus Gl. 8a mit dem Beiwert $a$ der Abb. 3 ermittelte Knicklast . . . . . in t	286	254	237
Aus Gl. 8a mit $a = 1000$ ermittelte Knicklast . . . . . in t	275	236	235
Mit $E_b = 140\,000 \text{ kg/cm}^2$ und $n = 15$ ermittelte Knicklast . . . . . in t	162	206	266

Wie aus Tafel 7 hervorgeht, besteht auch bei der 2. und 3. Versuchsreihe eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen der aus Gl. 8a mit den in Betracht kommenden Beiwerten  $a = 1040$  und  $1150$  abgeleiteten Knicklasten und den tatsächlichen Knicklasten. Dagegen weichen die mit  $a = 1000$  abgeleiteten Knicklasten von den tatsächlichen Knicklasten bei der 2. Versuchsreihe ganz erheblich, bei der 3. Versuchsreihe allerdings nur unerheblich ab<sup>1)</sup>. Die mit  $E_b = 140\,000 \text{ kg/cm}^2$  und  $n = 15$  ermittelten Knicklasten weisen überhaupt keine Anpassung an die tatsächlichen Knicklasten auf.

Mit den unter Berücksichtigung der Beiwerte  $a$  der Abb. 3 aus Gl. 11 ermittelten Knickspannungen errechnen sich somit, nach Ableitung von  $T$ , aus Gl. 8a Knicklasten, die — im Gegensatz zu anderen Berechnungsweisen — eine recht befriedigende Annäherung an die tatsächlichen Knicklasten aufweisen.

Aus Gl. 8a bzw. aus der Beziehung  $P_k = F_i \cdot \sigma_k$  geht ohne weiteres hervor, daß es für die Einhaltung des durch das Verhältnis der Knicklast zur Gebrauchslast bestimmten Sicherheitsgrades genügt, die zulässige Knickspannung  $\sigma_{k_{zul}}$  direkt aus dem durch dieses Verhältnis bestimmten Teil der unter der Knicklast vorhandenen Knickspannung  $\sigma_k$  abzuleiten. Für die Einhaltung eines 3fachen Sicherheitsgrades ergibt sich dann

$$(11a) \quad \sigma_{k_{zul}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sigma_w}{1 + \frac{0,1}{a} \cdot \lambda^2}$$

In Abb. 4 sind in Form von Schaulinien die Beziehungen zwischen  $\sigma_{k_{zul}}$  und dem veränderlichen Schlankheitsverhältnis  $\lambda$  für Beton mit einer Würfel Festigkeit von etwa 160, 200, 270, 360 und  $450 \text{ kg/cm}^2$  dargestellt. Da die obere Begrenzung dieser Schau-

<sup>1)</sup> Die besondere Brauchbarkeit der abgeleiteten Berechnungsweise für die Ermittlung von  $P_k$  wäre zweifellos noch ausgeprägter zum Ausdruck gekommen, wenn bei den Versuchen auch Beton von geringerer Druckfestigkeit zur Verwendung gekommen wäre.