



Fig. 14. Löslichkeit verschiedener Mineralien, Metalle usw. in KCN-Lösungen von verschiedener Konzentration, bezogen auf gleiche Zeit und gleiche Oberfläche. Relatives Lösungsvermögen von KCN. (Aus Julian & Smart, Cyaniding Gold- and Silver-Ores.) Die Löslichkeit des Goldes in einer 0,5%-KCN-Lösung verhält sich z. B. zu der des Bleies wie 170:90. Das Lösungsvermögen der Gewichtseinheit KCN in einer 0,5%-Lösung verhält sich zu dem einer 1%-Lösung wie 0,142:0,096.